

H90A2H

技术说明书

胶粘剂型

■ 产品特色

优异的粘接性能，挤出稳定性好，加工窗口宽

■ 应用领域

港宝、热熔胶膜、油墨等

■ 特性数据

性能	测试方法	单位	数值
物理性能			
密度	ASTM D792	g/cm ³	1.20
硬度	ASTM D2240	Shore A	97
	ASTM D2240	Shore D	
MFR(150°C/2.16kg)	ASTM D1238	g/10min	8-18
机械性能			
抗张强度	ASTM D412	MPa	25
断裂伸长率	ASTM D412	%	700
撕裂强度	ASTM D624	kN/m	95
热力学性能			
起始流动温度	—	°C	60
维卡软化点	ASTM D6593	°C	80
结晶速率	—	—	快
不粘时间		min	4

注：○1表中数据均为典型值，不能视为产品指标。

包装规格：**25kg/包**

■ 加工建议

挤出加工温度建议：

项目	温度
口模(°C)	120
连接器(°C)	130
计量段(°C)	120
压缩段(°C)	110
进料段(°C)	90

■ 环境安全&存储

索要并参见 **MSDS**（材料安全数据表）；必须在干燥、阴凉处密闭储存。

M/T03-001-2015 V1 2015.4

深圳市宝力威塑胶有限公司

地址：中国深圳宝安区沙井万丰白竹山工业区

邮编：518104

电话：+(86)-755-27466196/27466197

传真：+(86)-755-27466195

网址：www.polyway.net

Polyway®为深圳市宝力威塑胶有限公司之注册商标。

本资料所给出的指标、数据仅供参考，用户对于所购买我公司的产品亦有责任进行试验，以验证是否适合所拟定的工艺、用途和标准。具体保证指标以质量保证书或合同规定为准。因用户对我公司产品的使用、加工及按照我方技术意见而生产产品，均非我方所能控制，由此产生的所有风险和责任概由用户承担。

我们尽力保证上述文档所包含的观点、信息及数据的准确可靠性，但并不保证文档内容适应于所有的、特定的场合或情况，也不保证其作为法律行为的依据。复制、全部或部分引用本文档内容须预先取得本公司书面许可。